


woolconcept®



natural insulation

ISOLANT EN LAINE DE MOUTON

info@woolconcept.com | www.woolconcept.com (en vrac)



Utilisation : grenier et comble perdus, entre les gitages des étages

COMPOSITION : 100% laine de tonte, races ovines (roux ardennais + couleurs), certifiée d'origine BELGE, sans polyster.

EPAISSEUR : 250 mm minimum conseillé

DENSITE : 9 à 12 kg/m³ (la variabilité de la structure de la fibre implique une certaine irrégularité de valeur)

POIDS DE LA MATIERE : pour 250 mm = 2,5 kg à 3,5 kg/m²

CONDUCTIVITE THERMIQUE ou LAMBDA : 0,041 W/m C

RESISTANCE THERMIQUE : pour 250 mm = 4,17 (R)

CAPACITE HYGROSCOPIQUE : 30 à 40 % de son poids (en fonction du diamètre de la fibre)

COMPORTEMENT AU FEU : matière auto extinguable / aucune fumée toxique

TRAITEMENT : lavée en Belgique chez TRAITEX-Verviers, EULAN SPA 01, molécule active perméthrine, dosage suivi par TANATEX

TECHNIQUE DE POSE(*) : Epanchage manuel, il faut bien aérer le produit.

() Remarque : le conditionnement plastique peut occasionner une odeur résiduelle à l'ouverture qui disparaîtra naturellement au bout de quelques jours grâce à son aération.*

Rue de la Croix Marquet, 20 – 4950 Sourbrodt